

# CROMA LACKE

ivm group

## Cromafix Mehrschichtlack 55300x

### CHARAKTERISIERUNG

1K Mehrschichtlack auf Basis Nitrocellulose, transparent, schnell trocknend, gute Schleifbarkeit.

### EINSATZGEBIET

Universell einsetzbar in Industrie und Handwerk, für farblose Lackierungen im Möbelbereich.

### PHYSIKALISCHE KENNDATEN

Festkörpergehalt	23%	(+/- 2)
Viskosität	40"	(+/- 3) DIN 53211 / 4mm / 20°C
Dichte	0,93	g/ml (+/- 0,05)
Theoretische Ergiebigkeit	8 - 9	m <sup>2</sup> /kg (ohne Spritzverlust)

### ZUBEREITUNG

55300x Cromafix Mehrschichtlack	100	Gewichtsteile
v57000 Cromafix Verdünnung	ma. 20	Gewichtsteile

### VORBEHANDLUNG

Untergrund muss sauber und staubfrei sein  
Holzschliff Körn. 150 - 180

### VERARBEITUNG

Vor Verarbeitung gut aufrühren

Spritzen: Becherpistole / Airless / Airmix, 100 - 120 g/m<sup>2</sup> pro Auftrag  
Gießen

Zwischenschliff Körnung P280 - 320

Trocknung bei Raumtemp. (20°C)	staubtrocken	ca. 10 min.
	griffest	ca. 20 min.
	schleifbar	ca. 60 min.
	stapelfähig	ca. 2 Std.

## SYSTEMBEISPIELE

### Beispiel 1

<i>Untergrund</i>	verschiedene Hölzer
<i>Egalisierung</i>	
<i>Beize</i>	750-xxxx Cromafix Spritzbeize
<i>Haftgrund</i>	
<i>Grundierung</i>	55300x Cromafix Mehrschichtlack
<i>Decklackierung</i>	55300x Cromafix Mehrschichtlack

## ANMERKUNGEN

Für den Glanzgrad ist zu berücksichtigen, daß dieser von der Auftragsmenge sowie der Holzart und der Untergrundbeschaffenheit abhängig ist. Unter kritischen Lackierbedingungen (z B. hohe Raumtemperatur) kann der Zusatz eines Verzögerers (s.u.) in Höhe von 2 - 5% zur Vermeidung von Verlaufs- oder Blasenproblemen nötig werden.

## FILMEIGENSCHAFTEN

DIN 68861 1C	entspricht chem. Beständigkeit von Mobeloberflächen
EN 71 Teil 3	Schwermetallgrenzwerte werden unterschritten
DIN 53160	entspricht Speichel- und Schweißechtheit
formaldehydfrei	

## GLANZGRADE

1 = extramatt 3 = halbmatt 5 = seidenmatt

## ZUSÄTZE

v57000 Cromafix Verdünnung  
v48000 Cromapur Verzögerer

## HALTBARKEIT

8 Monate. Lagerung gut verschlossen, kühl und trocken.

### Hinweis:

Die vorliegenden Angaben dienen allein der Produktinformation. Sie entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik. Eine Rechtsverbindlichkeit kann aus diesen Angaben nicht abgeleitet werden, insbesondere stellen sie keine Beratung dar. Absprachen mit unseren Außendienstmitarbeitern bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der ausdrücklichen schriftlichen Bestätigung durch die Verkaufsabteilung.

Mit Erscheinen dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorausgegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit.

Herrenberg, im Juli 07